

WMC Sinterstar AG
Bahnstrasse 1
CH-4932 Lotzwil
Tel. +41 (0)62 919 70 40
Fax +41 (0)62 919 70 50
www.wmc-sinterstar.ch
info@wmc-sinterstar.ch

Sorte / nuance	SM30 HIP Rund- und Flachstäbe, Wendepplatten / Cylindres et méplats, plaquettes de coupe	ISO-Bereich / classe ISO	K30F
-------------------	---	-----------------------------	------

Chemische Zusammensetzung / composition chimique			Physikalische Daten / données physiques	
WC	> 89.5	wt%	Mittlere WC Korngrösse / taille du grain moyen	Feinst / submicron (0.8 µm)
TiC		wt%	Dichte / densité	14.50 g/cm ³
Ta/NbC		wt%	Härte / dureté	1550 HV30
Co	10.0	wt%	Risszähigkeit / résistance aux fissures	10.2 N/mm ² .m ^(1/2)
Ni		wt%	Biegebruchfestigkeit / résistance à la rupture	3800 N/mm ²
Andere / autres	< 0.5	wt%	Druckfestigkeit / résistance à la pression	5500 N/mm ²
Porosität / porosité	A02 <B02 C02 Eta 00		Elastizitätsmodul / module élastique (module de Young)	580 kN/mm ²
			Wärmeleitfähigkeit / conductivité thermique	85 W/mK
			Wärmeausdehnungskoeffizient / coefficient de dilatation thermique	5.5 10 ⁻⁶ K

Bemerkungen / remarques

- Standardsorte für Hartmetall Rundstäbe, Flachstäbe und Wendepplatten
- Nuance standard pour les cylindres ronds, les méplats et les plaquettes de coupe

Typische Gefügestruktur / microstructure typique
